

DOCKET NO.: 263098US 2X PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Lea DI CIOCCIO, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/02225

INTERNATIONAL FILING DATE: July 15, 2003

FOR: METHOD FOR TRANSFERRING AN ELECTRICALLY ACTIVE THIN FILM

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY France **APPLICATION NO**

DAY/MONTH/YEAR

18 July 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/02225. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak
Attorney of Record
Registration No. 24,913

Surinder Sachar

Registration No. 34,423

Customer Number 22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03)



Rec'd PCT/PT® 05 JAN 2005 TRAITE COOPERATION EN MATIER

diteur : le BUREAU INTERNATIONAL **PCT** 1 4 NOV. 2003 NOTIFICATION RELATIV **G**UERRE, Fabien HISTO BREVATOME A LA PRESENTATION OU À LA T DU DOCUMENT DE PRIORIT , rue du Docteur Lancereaux F-75008 PARIS (instruction administrative 411 du PCT) FRANCE Date d'expédition (jour/mois/année) 04 novembre 2003 (04.11.03) Référence du dossier du déposant ou du mandataire NOTIFICATION IMPORTANTE B14034.3JL Demande internationale no Date du dépôt international (jour/mois/année) PCT/FR03/02225 15 juillet 2003 (15.07.03) Date de publication internationale (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année) Pas encore publiée 18 juillet 2002 (18.07.02) Déposant

- COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc
- 1. La daté de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées di après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1 a) ou b).
- Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
- 3. Un astérisque(*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
- 4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) où b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

<u>Date de priorité</u>

<u>Demande de priorité n°</u>

<u>Pays, office régional ou</u>

<u>office récepteur selon le PCT</u>

<u>document de priorité</u>

18 juil 2002 (18.07.02) 02 09118

FR

20 octo 2003 (20.10.03)


Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé:

Olivia TEFY

no de téléphone: (41-22) 338 8516







D'INVENTION BREVET

FR03/2225

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 0 3 JUIL 2003 Fait à Paris, le

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Martine PLANCHE

NATIONAL DE PROPRIETE USTRIELLE SIFGE 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

3 8 1 P. ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951

08 267/141102

BEST AVAILABLE COPY



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

PARTITUT

RATIONAL DE

LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

stephone . Of 55 04 55 01	•		Car initiating est a remain displacement a construction	40 VI /260699		
	Réservé à l'INPI		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATA	IRE		
REMISE DES PIÈCES DATE			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉ			
18 JUI	L 2002		BREVATOME			
75 INPLE			3 rue du Docteur Lancereaux			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INI	0209118		75008 PARIS	,		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE						
PAR L'INPI	18 1111	2032	4	_		
Vos références pou	r ce dossier		\•	•		
	/JL DD2308/SOITEC					
Confirmation d'un	dépôt par télécopie		l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA	DEMANDE	Cochez l'une de	es 4 cases sulvantes			
Demande de bre	evet	x				
Demande de cei	rtificat d'utilité					
Demande division						
Demand anno		No.	Date			
	Demande de brevet initiale	''	Date			
	de de certificat d'utilité initiale	N°				
Transformation of	l'une demande de	∏ _{N°}	Date/			
brevet européen	Demande de brevet initiale VENTION (200 caractères o	1				
2 DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organis				
1 —	DU BÉNÉFICE DE	Date -				
1	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organis	sation N°			
1	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organis				
DEMANDE A	ALEKIEOKE LIONIÓNIOE	Date 1	Date N°			
		☐ S'il y a	d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «S	iuite»		
5 DEMANDEUR		S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite				
Nom ou dénomination sociale			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE			
Noin ou denoi	mindue. Succession	00,,2,,,,				
Prénoms			Tachnique at Industriel			
Forme juridique			Etablissement public de caractère Scientifique, Technique et Industriel			
N° SIREN		<u> </u>	<u> </u>			
Code APE-NA	F	1				
Adresse	Rue	31-33 rue de la				
	Code postal et ville		PARIS 15ème			
Pays		FRANCE				
Nationalité		FRANCAISE				
N° de télépho	one (facultatif)					
	ole (facultatif)					
Adresse electronique (facultatif)						



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

75 INP n° d'enregistrement national attribué par		3		08 540 W /250899	
Vos références p (facultatif)	our ce dossier :	B14034.3/JL	DD2308/SOITEC		
[6] NIANDATAIR	E				
Nom		LEHU			
Prénom		Jean			
Cabinet ou Société		BREVATOME 422.5/S002			
N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel	7068 du 12.00	5.98		
Adresse	Rue		3 rue du Docteur Lancereaux		
	Code postal et ville	75008	PARIS		
N° de télépho		01.53.83.94.0	01.53.83.94.00		
N° de télécopi		01.45.63.83.33			
Adresse électr	onique (facultatif)	brevets.patents@brevalex.com			
MYENTEUR ((S)				
Les inventeurs sont les demandeurs		Oui Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée			
RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)			
Établissement immédiat ou établissement différé		N C			
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non			
RÉDUCTION	DU TAUX	Uniquement pour les personnes physiques			
DES REDEVANCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Sulte», indiquez le nombre de pages Jointes		1			
		-			
Signature du demandeur				VISA DE LA PRÉFECTURE	
OU DU MANDATAIRE		, 1		OU DE L'INPI	
(Nom et qualité du signataire)		[X']		. <u>-</u>	
J. LEHU		'n)n		E MARIELLO	
422-5 S/002	ļ	<i>,</i>			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faltes à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

1er dépöt



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE Page suite N° 1../1..

	JIL 2002 I PARIS	;				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	020911	8	Cet imprimé est à remplir	lisiblement à l'encre noire	DB 829 W /2608	
Vos références p	our ce dossier (facultatif)	В 14034.3/Л. І	DD 2308 /SOITEC	7. W. J W. J		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		Pays ou organisation Date/_/ Pays ou organisation	N°			
LA DATE DE	DÉPÔT D'UNE	Date N°				
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date	N°			
5 DEMANDEUR						
Nom ou dénon	nination sociale	SOITEC				
Prénoms					****	
Forme juridiqu	e					
N° SIREN						
Code APE-NAF		1				
Adresse	Rue	Parc Technologique des Fontaines Bernin				
	Code postal et ville	38926 CRC	LLES CEDEX			
Pays		FRANCE	·			
Nationalité		Française		:		
N° de téléphor	ne (facultatif)			<u>.</u>		
N° de télécopie	(facultatif)			• 1. ·		
Adresse électronique (facultatif)						
5 DEMANDEUR						
Nom ou dénomination sociale						
Prénoms		 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Forme juridique N° SIREN		 				
Code APE-NAF						
Adresse	Rue	 				
	Code postal et ville			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Pays			 			
Nationalité						
N° de téléphone (facultatif)						
N° de télécopie						
Adresse électro	nique (facultatif)					
SIGNATURE D OU DU MAN (Nom et quali		(5)		VISA DE LA PRÉFI OU DE L'INPI L MARIELL		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention concerne un procédé de transfert d'une couche mince électriquement active depuis un substrat initial vers un substrat cible.

Elle s'applique, en particulier, au 10 transfert d'une couche mince de matériau semi-conducteur et notamment au transfert d'une couche mince de carbure de silicium.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

15 Le document FR-A-2 681 472 (correspondant au brevet américain n°5 374 564) divulgue un procédé de fabrication de films minces de matériau conducteur. Le film mince est d'abord délimité dans un substrat initial par implantation ionique. Une face du substrat est bombardée par des ions (généralement des 20 ions hydrogène) selon une dose et une déterminées pour créer une couche enterrée fragilisée à une profondeur, par rapport à la face bombardée, voisine de la profondeur moyenne de pénétration des ions dans le substrat. La face bombardée du substrat est ensuite solidarisée avec une face d'un substrat de réception ou raidisseur. Un recuit permet d'obtenir une séparation du film mince d'avec le reste du substrat initial. On obtient alors un film mince adhérant au raidisseur. Cette technique est maintenant 30

bien connue et bien maîtrisée. Elle permet l'obtention de substrats SOI de qualité électronique.

Ce procédé a été appliqué après plusieurs adaptations au semi-conducteur carbure de silicium pour obtenir un empilement de couches appelé SiCOI et constitué d'un substrat de silicium recouvert successivement d'une couche d'oxyde de silicium et d'une couche de carbure de silicium. On peut se reporter à ce sujet à l'article "Silicon carbide on insulator formation by the Smart-Cut® process" de L. Di Cioccio et al., Materials Science and Engineering B46 (1997), pages 349 à 356.

Dans le cadre de ces développements réalisés sur le substrat SiCOI, le problème de la résistivité électrique de la couche mince de SiC transférée a été étudié.

15

20

25

Les premières couches de SiC transférées sur du silicium oxydé avaient complètement perdu leur caractère conducteur électrique, induit initialement devenues approprié, et étaient dopage par un complètement isolantes. Il a été mis en évidence que la compensation électrique introduite dans les transférés et responsable de ce caractère isolant acquis, est liée aux défauts d'implantation créés dans le matériau par le passage des protons utilisés pour réaliser l'implantation. On peut se reporter à ce sujet aux articles suivants :

- "Defect Studies in Epitaxial SiC-6H Layers on Insulator (SiCOI)" de E. Hugonnard-Bruyère et al., Microelectronic Engineering 48 (1999), pages 277 à 280;



- "High-resistance layers in n-type 4H-silicon carbide by hydrogen ion implantation" de R.K. Nadella et al., Appl. Phys. Lett. 70(7), 17 février 1997, pages 886 à 888;
- "Electrical isolation of GaN by ion implantation damage: Experiment and model" de C. Uzan-Saguy et al., Applied Physics Letters, Vol. 74, N°17, 26 avril 1999, pages 2441 à 2443.

La forte dose de protons nécessaires pour 10 obtenir le transfert d'une couche mince de SiC crée, sur tout le parcours de ces ions entre la surface d'implantation et la profondeur moyenne d'implantation des ions, une concentration de défauts d'implantation qui se comportent d'un point de vue électrique comme 15 des centres accepteurs.

Le dopage initial, de type n obtenu, par exemple, par le dopant azote ou de type p obtenu, par exemple, par le dopant aluminium, des couches minces de SiC étudiées varie entre 10^{19} atomes/cm³ t 10^{15} atomes/cm³. Les couches minces dopées provenaient soit d'une épitaxie, soit du substrat massif lui-même. Un raisonnement simple montre que si la concentration de centres compensateurs résiduels dans la couche mince transférée, introduite par le procédé mis en œuvre, est supérieure au dopage initial (concentration de centres donneurs), la couche mince transférée présente un comportement fortement résistif (voir l'article de E. Hugonnard-Bruyère cité ci-dessus).

20

25

Cette concentration de défauts accepteurs

30 dépend d'une part, de la concentration de défauts
d'implantation créée par l'implantation de protons et

10

d'autre part de la capacité des étapes technologiques appliquées à la couche mince transférée à s'affranchir de ces défauts et diminuer ainsi le plus possible leur concentration.

D'un point de vue électronique, une couche mince semi-conductrice comportant des défauts compensateurs ne va pas avoir des propriétés de transport (concentration de porteurs) compatibles avec la fabrication d'un dispositif électronique. Aussi, il est impératif qu'après la réalisation d'une structure SiCOI par le procédé divulgué par le document FR-A-2 681 472, la couche transférée puisse être utilisée pour fabriquer un dispositif électronique.

étudié ont la équipes nombreuses De génération de défauts d'implantation ainsi que les 15 conditions de leur annihilation. Il ressort de ces études que pour le SiC certains défauts d'implantation créés par des ions légers comme l'hydrogène peuvent être stables pour des températures de recuit allant jusqu'à 1500°C même si, pour des dopages supérieurs à 20 2.10¹⁸ atomes/cm³, des recuits de l'ordre de 1300°C suffisent pour récupérer la résistivité initiale (voir Hugonnard-Bruyère cité plus haut). l'article de E. Néanmoins, dans ces conditions de fabrication, compensation électrique résiduelle reste importante. 25 L'article "The effects of damage on hydrogen-implantinduced thin-film separation from bulk silicon carbide" de R.B. Gregory et al., Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 572, 1999, Materials Research Society, pages 33 à 38, divulgue qu'une implantation à haute température permet 30

de guérir une partie des défauts sans pour autant s'en affranchir complètement.

Il est bien évident que le fait de transférer par cette technique une couche mince de SiC sur un substrat en silicium ne permet pas d'appliquer des traitements thermiques aussi poussés puisque le silicium fond à 1413°C.

Enfin, de façon générale, même si la couche de collage (voire l'absence de couche de collage) et l'utilisation d'un support autre que le silicium (du SiC polycristallin par exemple) permettaient un tel apport thermique, cela ne suffirait pas à récupérer une résistivité correcte, compte tenu de forte concentration de défauts introduits dе et leur stabilité thermique, et ne serait pas souhaitable puisque de telles températures sont peu courantes dans l'industrie microélectronique.

Enfin, l'implantation à haute température est difficile à mettre en œuvre de façon industrielle et ne permet pas de récupérer entièrement la conduction électrique correspondant au dopage initial.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

10

15

20

Pour remédier aux inconvénients de l'art antérieur, il est ici proposé un procédé de fabrication permettant d'obtenir une couche de matériau semiconducteur sur un support avec une compensation électrique résiduelle, due à l'implantation ionique, négligeable.

30 L'invention a donc pour objet un procédé de transfert d'une couche mince électriquement active

depuis un substrat initial vers un substrat cible, comprenant les étapes suivantes :

- implantation ionique au travers d'une face du substrat initial pour créer une couche enterrée fragilisée à une profondeur déterminée par rapport à la face implantée du substrat initial, une couche mince étant ainsi délimitée entre la face implantée et la couche enterrée,
- solidarisation de la face implantée du 10 substrat initial sur une face du substrat cible,
 - séparation de la couche mince d'avec le reste du substrat initial au niveau de la couche enterrée,
- mince de la couche amincissement transférée sur le substrat cible, 15 caractérisé en ce que la dose, l'énergie et le courant choisis, lors de l'étape d'implantation sont d'implantation ionique, pour que la concentration en défauts d'implantation soit inférieure à un seuil déterminé conduisant à obtenir dans la couche mince 20 amincie un nombre de défauts accepteurs compatible avec les propriétés électriques désirées pour la couche mince.

L'étape d'implantation ionique peut 25 consister à implanter des ions choisis parmi l'hydrogène et les gaz rares.

30

L'étape de solidarisation peut mettre en œuvre un collage choisi parmi le collage par adhésion moléculaire via des couches intermédiaires ou sans couches intermédiaires, le collage par réaction, le

collage métallique, la brasure et le collage par diffusion d'espèces.

Avantageusement, un recuit de guérison des défauts d'implantation est réalisé sur la couche mince. Ce recuit de guérison peut être réalisé avant ou après d'amincissement de la couche mince.

Le procédé selon l'invention s'applique notamment à l'obtention d'une couche mince de SiC, de GaAs, de GaN, de diamant ou d'InP sur un substrat cible.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

10

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est un diagramme représentant le profil de défauts accepteurs dans un substrat initial implanté,
- la figure 2 est un diagramme représentant la concentration de lacunes créées en fonction de la profondeur du substrat initial implanté.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Le nombre de défauts accepteurs dans la couche mince transférée et amincie selon la présente invention dépend du profil de défauts qui est créé dans le couche mince transférée (distribution des défauts selon l'épaisseur de la couche mince). Ce profil de défauts dépend de l'énergie d'implantation. Le choix

20

25

30

des conditions d'implantation (énergie d'implantation, épaisseur du masque d'implantation) est crucial et permet de définir l'épaisseur de la future couche active.

Les inventeurs sont arrivés à la conclusion que le profil des défauts électriques compensateurs est proportionnel au profil des défauts d'implantation. Il est donc nécessaire de générer, par le choix des conditions d'implantation, couche mince qui une contient, après implantation, au moins une zone 10 un profil de défauts suffisamment plat pour que la résiduelle finale de défauts concentration répartie de manière homogène dans la couche devant subsister. Le reste de la couche transférée, dont le profil de défauts n'est plus plat, est éliminé par 15 amincissement.

Le nombre de défauts accepteurs dans la couche mince transférée et amincie selon la présente invention dépend aussi de la concentration de défauts d'implantation créée par l'irradiation de protons. Le paramètre jouant sur la concentration de défauts est la dose d'implantation et le courant d'implantation. Les inventeurs de la présente invention ont constaté que le courant d'implantation permet de jouer sur l'efficacité de création de défauts. Ainsi, implanter à faible densité de courant permet de diminuer la concentration de défauts. L'autre paramètre est la dose d'ions implantés. Il est possible de diminuer de manière significative la dose d'ions implantés dans le substrat initial en réalisant l'implantation à haute température ou en jouant sur l'effet canalisation.

Le nombre de défauts accepteurs dans la couche mince transférée et amincie selon la présente invention dépend enfin de traitements postérieurs (ou de guérison) du type recuits. Pour le carbure de silicium notamment, certains défauts d'implantation créés par des ions légers comme l'hydrogène peuvent être stables pour des températures de recuit allant jusqu'à 1500°C.

Suivant cette approche, le point critique qui apparaît est la définition de la future couche active (c'est-à-dire la couche obtenue après amincissement). Cette couche est entièrement définie par le profil des défauts crées par le passage des ions implantés ainsi que par la capacité guérissante des étapes technologiques postérieures à la fracture du substrat initial.

10

15

20

25

30

La figure 1 est un diagramme représentant le profil de défauts accepteurs dans un substrat initial implanté. L'axe des ordonnées représente le nombre N de défauts accepteurs. L'axe des abscisses représente la profondeur z du substrat à partir de la face implantée (abscisse 0). L'abscisse z_1 donne l'épaisseur de la couche mince après amincissement permettant l'obtention d'une couche mince possédant les propriétés électriques désirées.

Une loi empirique liant le profil de défauts électriques persistant dans la couche mince avec le profil de défauts créés lors de l'implantation a pu être établie. Ce profil post-implantation peut être donné, avec une bonne précision, par le logiciel TRIM permettant de simuler la création de défauts

15

cristallins élémentaires (lacunes de C et de Si dans le lors d'une silicium) carbure de d'implantation ionique.

La figure 2 est un diagramme représentant la concentration C de lacunes créées (en atomes/cm³) en fonction de la profondeur z du substrat à partir de la face implantée (abscisse 0). Ce diagramme a été obtenu par simulation à partir du logiciel TRIM pour du carbure de silicium implanté par des ions H⁺ (énergie d'implantation 180 keV, dose d'implantation 6,5.1016 ions/cm²). Pour une énergie d'implantation de 180 keV, la profondeur moyenne d'implantation Rp est supérieure à 1100 nm.

ont Hall par effet mesures Des effectuées pour un substrat initial en SiC et pour ces donnent Elles d'implantation. conditions concentration résiduelle moyenne de défauts accepteurs de 4.10^{16} atomes/cm³ pour un film de SiC de 0,5 μm indique simulation TRIM d'épaisseur. La 20 concentration de défauts présents dans les 0,5 premiers μ m du film implanté est toujours inférieure à 9.10 20 atomes/cm3. La concentration de défauts dans cette tout 'point, inférieure, en est couche 9.10²⁰ atomes/cm³. Cela concentration maximale de signifie qu'à l'issue du procédé selon l'invention la 25 concentration finale de défauts résiduels sera toujours inférieure à 9.10²⁰ K. Grâce à la mesure électrique donnant une concentration moyenne dans tout le film, on peut estimer le coefficient K liant les physiques créés et les défauts électriques résiduels: 30

 $K = 4.10^{16}/9.10^{20} = 4,5.10^{-5}$

avec la relation Cf = K.Ci

Ci est la concentration moyenne de défauts primaires d'implantation et dépend de la façon dont est réalisée l'implantation dans le matériau (c'est-à-dire son profil d'implantation). Cf est la concentration moyenne de défauts finaux électriques dans la couche mince après transfert et recuit. K est un coefficient de proportionnalité lié aux étapes de recuit (guérison des défauts).

Pour une implantation d'hydrogène réalisée sans chauffage intentionnel dans du SiC à travers une couche de SiO₂ inférieure à 50 nm, pour une énergie de 180 keV, une dose de 6,5.10¹⁶ atomes/cm² et un budget thermique maximal à la couche mince transférée de 1350°C pendant 48 heures, le coefficient K est égal à environ 4,5.10⁻⁵. Ceci signifie que le procédé mis en œuvre permet de diminuer d'un facteur 2,25.10⁴ la concentration de défauts créés.

On va maintenant détailler un exemple de mise en œuvre du procédé selon l'invention et permettant d'obtenir une couche mince de SiC transférée d'épaisseur finale inférieure ou égale à 0,5 µm.

20

25

30

Une surface plane d'un substrat initial de SiC monocristallin est polie mécaniquement et mécanochimiquement. On fait croître par épitaxie une couche mince de SiC au dopage désiré (par exemple 10¹⁷ atomes d'impuretés/cm³) sur la face polie du substrat. Cette étape n'est nécessaire que si l'on souhaite transférer une couche mince avec un dopage inférieur au dopage résiduel d'un substrat ou possédant une meilleure qualité cristalline. La couche épitaxiée peut recevoir

15

20

25

30

un polissage mécanique ou mécanochimique pour obtenir une surface permettant l'adhésion moléculaire. On procède ensuite à une oxydation thermique pour obtenir une couche d'oxyde de 50 nm d'épaisseur. Une variante consiste à déposer un oxyde sur une épaisseur ne dépassant par 50 nm.

La face oxydée du substrat initial est soumise à une implantation d'hydrogène pour une énergie de 180 keV et une dose de 6,5.1016 atomes/cm2 afin de créer une couche fragilisée délimitant la couche mince à transférer. Il est possible de diminuer de manière significative cette dose limite implantant l'hydrogène à haute température. Par exemple, à une température d'implantation de l'ordre de 650°C, la dose critique passe de 6,5.1016 à environ 4,5.1016 atomes/cm2. Cette implantation est réalisée afin de générer sur les 500 premiers nm de la couche de SiC une concentration de défauts simulée inférieure à 9.1020 atomes/cm3.

La surface de l'oxyde implanté est nettoyée, de même que la surface de l'oxyde présent sur le substrat cible. Ces surfaces sont alors activées spécifiquement, par exemple par polissage mécanochimique. Les surfaces ainsi traitées sont alors collées par adhésion moléculaire.

On réalise ensuite le transfert de la couche mince délimitée en provoquant une fracture au sein du substrat initial, au niveau de la zone fragilisée. La fracture peut être obtenue par un traitement thermique adapté.

La couche mince transférée sur le substrat cible est recuite à très haute température (1350°C). Un

recuit oxydant permet de consommer par oxydation, de manière contrôlée, la couche mince de SiC, d'éxodiffuser l'hydrogène présent dans la couche mince et de guérir les défauts d'implantation. La durée du recuit est prévue pour guérir les défauts d'implantation. Elle peut être de 48 heures.

On procède ensuite à la désoxydation de la couche mince de SiC.

La couche mince est alors amincie par gravure ionique ou par oxydation thermique pour ajuster la couche mince à l'épaisseur voulue (inférieure à 0,5 µm). Cette étape peut être réalisée avant l'étape de recuit à très haute température.

Le procédé selon l'invention peut s'appliquer à tout matériau que l'on veut transférer par le procédé Smart-Cut[®] mais dont la résistivité électrique par la suite pose problème (SiC, GaAs, InP, GaN, diamant par exemple).

D'autres collages que l'adhésion
moléculaire via des couches intermédiaires d'oxyde
peuvent être utilisés : adhésion moléculaire sans
couches intermédiaires, collage par réaction, collage
métallique, brasure, collage par diffusion d'espèces.
L'implantation ionique peut être réalisée avec d'autres
espèces ioniques que l'hydrogène, par exemple l'hélium.

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de transfert d'une couche mince électriquement active depuis un substrat initial vers un substrat cible, comprenant les étapes suivantes :
- implantation ionique au travers d'une face du substrat initial pour créer une couche enterrée fragilisée à une profondeur déterminée par rapport à la face implantée du substrat initial, une couche mince étant ainsi délimitée entre la face implantée et la couche enterrée,
- solidarisation de la face implantée du substrat initial sur une face du substrat cible,
- séparation de la couche mince d'avec le 15 reste du substrat initial au niveau de la couche enterrée,

10

- amincissement de la couche mince transférée sur le substrat cible,
- caractérisé en ce que la dose, l'énergie et le courant d'implantation sont choisis, lors de l'étape d'implantation ionique, pour que la concentration en défauts d'implantation soit inférieure à un seuil déterminé conduisant à obtenir dans la couche mince amincie un nombre de défauts accepteurs compatible avec les propriétés électriques désirées pour la couche mince.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape d'implantation ionique
 consiste à implanter des ions choisis parmi les espèces suivantes : hydrogène et gaz rares.

- 3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de solidarisation met en œuvre un collage choisi parmi le collage par adhésion moléculaire via des couches intermédiaires ou sans couches intermédiaires, le collage par réaction, le collage métallique, la brasure et le collage par diffusion d'espèces.
- 4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un recuit de guérison des défauts d'implantation est réalisé sur la couche mince.
- 5. Procédé selon la revendication 4, 15 caractérisé en ce que le recuit de guérison est réalisé avant l'étape d'amincissement de la couche mince.
- Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que le recuit de guérison est réalisé
 après l'étape d'amincissement de la couche mince.
- 7. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes à l'obtention d'une couche mince de SiC, de GaAs de GaN, de diamant ou d'InP sur un substrat cible.






FIG. 1





FIG. 2

reçue le 12/08/02







CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bls, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Vos références pour ce dossier (finculatify) N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL O 2 O () () TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces mandimum) PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 73752 PARIS 15ème SOITEC PART Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX DESIGNE(NT) EN TART QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite aPage 6º 1/15 5ºil y a plus de trois inventeur uillisez un formulaire identique en numérotes chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom DI CIOCCIO Prénoms Rue Adresse Rue Adresse Rue Adresse Rue 138330 SAINT ISMIER Société d'appartenance (ficulatif) Nom LETERTRE Prènoms Fabrice Code postal et ville 38000 GRENOBLE Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (ficulatif) DU DU MANDATAIRE (Nom et qualifie du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 J LEHU 422-5/002	i		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 (13)		
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces mandruum) PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème SOITEC Parc Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX DESIGNE(RIT) EN TARIT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite d'apage R° 1/1e S'il y a plus de trois inventeur utiliez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom DI CIOCCIO Prénoms Léa Adresse Rue 418 chemin de Labis Code postal et ville 38330 SAINT ISMIER Société d'appartenance (facultarif) Nom LETERTRE Prénoms Fabrice Adresse Rue 33 quai Jongkind Code postal et ville 38000 GRENOBLE Société d'appartenance (facultarif) Nom HUGONNARD-BRUYERE Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultarif) DATE ET SIGNATURE(S) OU DU BYANDATAIRE (Nomande et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 L LEHU	(facultatif)		70 (13)		
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces mandmum) PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème SOITEC Parc Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX DESIGNE(NT) EN TART QU'RIVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Rº 1/1» S'II y a plus de trois inventeur tuilleze un formulaire identique et nuniérotez chaque page en indiquant le nembre total de pages). Nom Prénoms Léa Adresse Rue 418 chemin de Labis Code postal et ville 38330 SAINT ISMIER Société d'appartenance (facultatif) Nom LETERTRE Prénoms Fabrice Adresse Rue 33 quai Jongkind Code postal et ville 38000 GRENOBLE Société d'appartenance (facultatif) Prénoms Fillsa Adresse Rue Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DAIT ET SIGNATURE(S) UI (DES) DEWARDEUR(S) UI (DE MARDEUR(S) UI (N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0900114		
PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème SOITEC Par Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX DESIGNE(NT) EN TAIT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite d'Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeur utilisez un formulaire identique et numérrotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom DI CIOCCIO Prénoms Léa Adresse Rue 418 chemin de Labis Code postal et ville 38330 SAINT ISMIER Société d'appartenance (ficultaty) Nom LETERTRE Prénoms Fabrice Adresse Rue Code postal et ville 38000 GRENOBLE Société d'appartenance (ficultaty) Nom HUGONNARD-BRUYERE Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DAIE ET SIGNATURE(S) DU DU MANDATAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEBH LEHU	TITRE DE L'	NVENTION (200 caractères o	u espaces maximum)		
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème SOITEC Parc Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Ѱ 1/1» S'il y a plus de trois inventeur DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Ѱ 1/1» S'il y a plus de trois inventeur DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Ѱ 1/1» S'il y a plus de trois inventeur DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Ѱ 1/1» S'il y a plus de trois inventeur DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page Ѱ 1/1» S'il y a plus de trois inventeur DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR'S INVENTEUR EN TANT QU'INVENTEUR EN TANT QU'INVENTEU	PROCEDI	E DE TRANSFERT D'(JNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE.		
SOLITEC Parc Technologique des Fontaines Bernin 38926 CROLLES CEDEX	LE(S) DEMA	NDEUR(S) :			
Prénoms Adresse Rue	75752 PAF SOITEC Parc Techn 38926 CRC	RIS 15ème Cologique des Fontaines CLES CEDEX EN TANT OFFINEAUTEU	Bernin (C.) (D. C.)		
Adresse Rue 418 chemin de Labis Société d'appartenance (facultatif) Nom LETERTRE Fabrice Adresse Rue 33 quai Jongkind Code postal et ville 38000 GRENOBLE Société d'appartenance (facultatif) Nom HUGONNARD-BRUYERE Prénoms Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) BU (DES) DEWANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002			onizato page en mulquant le nombre total de pages).		
Adresse Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom LETERTRE Fabrice Adresse Rue Code postal et ville 38 300 GRENOBLE Société d'appartenance (facultatif) Nom HUGONNARD-BRUYERE Prénoms Elsa Adresse Rue Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Elsa Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DATE ET SIGNATURE(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LLEHU	Prénoms				
Société d'appartenance (facultatif) Nom LETERTRE Prénoms Adresse Rue Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms HUGONNARD-BRUYERE Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) GU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU M'ANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHU	Adresse				
Nom	Code postal et ville		38330 SAINT ISMIER		
Prénoms Adresse Rue Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DATE ET SIGNATURE(S) BU (DES) DEWANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHRTE Fabrice 33 quai Jongkind GRENOBLE HUGONNARD-BRUYERE Elsa Chemin du Vallon FUVEAU		tenance (facultatif)			
Adresse Rue 33 quai Jongkind Code postal et ville 38000 GRENOBLE Société d'appartenance (facultatif) Nom HUGONNARD-BRUYERE Fisa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU DU MANDATAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHU			LETERTRE		
Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom HUGONNARD-BRUYERE Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DATE ET SIGNATURE(S) DU DU MANDATAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE (S) DU DU MANDATAIRE Nom et qualité du signataire)	Prenoms		Fabrice		
Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDATAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHU	Adresse		33 quai Jongkind		
Nom HUGONNARD-BRUYERE Prénoms Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) BU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDAYAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002	C::45 #	Code postal et ville	38000 GRENOBLE		
Prénoms Elsa Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU WANDAYAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002 LEHU		enance (facultatif)			
Adresse Rue Chemin du Vallon Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDAYAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002			HUGONNARD-BRITYERE		
Code postal et ville 13710 FUVEAU Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDAYAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002	renoms		Elsa		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEWANDEUR(S) DU DU WANDATAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002	Adresse		Chemin du Vallon		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDAYAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002			13710 FUVEAU		
DU (DES) DEMANDEUR(S) DU DU MANDAYAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002					
122-5/002	U (DES) DEMANDEUR(S) U DU MANDAYAIRE Nom et qualité du signataire) PARIS LE 18 Juillet 2002		() h		
	22-5/002				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.